DATENBLATT

myMEDIA 6311F Blueback HQ

Produktbeschreibung
myMEDIA 6311F Blueback HQ ist ein zweifach beschichtetes Papier mit homogener, semi-matten Oberfläche, welche Reflexionen bei Sonnenschein entgegenwirkt. Die blaue Rückseite bietet eine exzellente (Nass-) Opazität und deckt überklebte Plakate gut ab. Die ausgezeichnete Dimensionsstabilität, außergewöhnliche Nassfestigkeit, Falzfestigkeit, Witterungsbeständigkeit und Druckfarbenhaftung zeichnen dieses Produkt für den Einsatz in der Außenwerbung aus. Das Papier erzielt im Einsatz auf Druckern mit Latex-, Eco-Solvent-, Solvent- und UV-härtenden Tinten exzellente Druckergebnisse mit guter Farbsättigung und guten Kontrasten. Die Zweifach-Beschichtung unterstützt eine schnelle Trocknung und bietet eine hohe Beständigkeit gegen Falzbruch beim manuellen oder maschinellen Falzen, ohne dass die Beschichtung bricht. Beim Einsatz als Outdoor-Plakat sind die Verarbeitungshinweise einzuhalten. Das ökologische Produkt ist FSC® zertifiziert (FSC-C017326).

Eigenschaften und technische Werte		
Material	Zweifach beschichtetes Papier, holzfrei, nassfest	
Dicke / Gewicht	115 g/m²	
Farbe / Oberfläche	Weiß, semi-matt	
Opazität	99% trocken	ISO 2471
	98% nass	ISO 2471
CIE Weißgrad	101%	ISO 11475
Nassdehnung	ca. 0,5% quer +/- 0,5 quer zur Laufrichtung	DIN 54517
Haltbarkeit	Indoor und Outdoor	
Druckseite	Außen gewickelt	

Bedruckung	
Kompatible Tinten	HP Latex, Eco-Solvent, Solvent, UV-härtend
Trocknung	Der Digitaldruck muss ABSOLUT DURCHGETROCKNET sein! Die Trocknung des bedruckten Mediums ist stark abhängig von der Menge der eingebrachten Lösemittel (Tintenauftrag), daher sind ausreichend lange Trockenzeiten zu berücksichtigen. Beim Bedrucken des Materials im Rolle-zu-Rolle-Verfahren muss die bedruckte Bahn bis zur endgültigen Trocknung möglichst rasch wieder entrollt und plan ausgelegt werden um beste Trocknungsergebnisse zu erzielen. Wir empfehlen das Material vor der Weiterverarbeitung mindestens 24 Stunden in unaufgerolltem Zustand zu trocknen. Falls dies nicht möglich ist, die Rolle aufrecht stehend und sehr lose gewickelt auf luftdurchlässigen (Gitter-)Boden stellen, um Luftzirkulation zu gewährleisten. Unzureichende Trocknung (Lösemittelreste, Rewetting usw.) kann im gerollten Zustand zum Verblocken führen und in weiterer Folge zu Aufrollen, Schrumpfung und unzureichender Haftung, welche nicht in die Gewährleistung fallen. Deswegen muss die Trocknung durch praxisnaher Methoden, wie Tesatest (optimal mit Kreuzschnitt), Griffprobe, Abriebtest und Geruchprobe, vor der Weiterverarbeitung, Laminierung bzw. Anwendung überprüft werden.

Lagerung	
Lagerdauer	Bis 2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen	+15°C bis +25°C bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit

DATENBLATT

myMEDIA 6311F Blueback HQ

Vorteile / Besonderheiten

- Exzellente Druckqualität
- Schnelle Trocknung der Druckfarben
- Ausgezeichnete Nassopazität
- Außergewöhnliche Nassfestigkeit
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Hohe Falzfestigkeit
- Gute Druckfarbenhaftung
- Latex, Eco-Solvent, Solvent, UV-härtende Tinten
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- FSC® zertifiziert (FSC-C017326)

The mark of responsible forestry
FSC® C017326

Anwendungen

- Fotorealistische Plakate
- Außenwerbung
- Eventankündigungen
- Indoor Plakate
- Outdoor Plakate
- Opake Poster

Garantie und Gewährleistung
Informationen über physikalische und chemische Eigenschaften basieren auf reproduzierbaren Untersuchungen, Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis, die wir als zuverlässig erachten und stellen jedoch keine Garantie für die Zukunft dar. Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten und sind als Richtwerte zu betrachten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests, ob das für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen ohne Vorankündigung anzupassen. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung regeln sich nach unseren gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.