

FICHE TECHNIQUE PROJET N° 1146 - 250 gr

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

PUR COTON ABSINTHE EXCES GR002/002

Blanc 358

250 g/m²

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranze Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	250,0	g/m ²	± 12,5
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	425	microns	± 30
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	ISO 534	1,70		
Rigidité Lorentzen Stiffness / Steifigkeit / Rigidità / Rigidez	ISO 2493	(angle de 15°)		
SM		28,00	mNm	*
ST		15,00	mNm	*
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad	ISO 8791 - 2			
FF		2000	mL/min	± 250
Perméabilité à l'air Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636 - 3	18,0	cm ³ /m ² .Pa.s	*
Humidité absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287	7,0	%	± 0.5
Indice d'éclatement Burst / Berstdruck / Scoppio / Reventamiento	ISO 2758	1,4		*
Collage Cobb (60 sec.) Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 535	30,0	g/m ²	Max 40
Blancheur CIE Whiteness / Weiße / Punto di bianco/ Blancura	ISO 11476	71		*
Teinte Shade / Färbung / Colore / Tinte	CIELAB 76	Delta E		< 1.2

Etablie le : 22/10/2020

DRAJ :

*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra