

# R4 next SATIN

## CARTE PER STAMPE DI PREGIO - FINE PAPERS

### CARTE PATINATE SENZA LEGNO - COATED WOODFREE PAPER (CWF)



Grammatura Substance	ISO 536	$g/m^2$	80	90	100	115	130	150	170	200	220	250	270	300	350
Spessore Caliper	ISO 534	$\mu m$	66	73	80	92	104	120	136	165	185	215	240	270	325
Volume specifico Bulk	ISO 534	$cm^3/g$	0.83	0.81	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.83	0.84	0.86	0.89	0.9	0.93
Liscio Bekk Smoothness Bekk	ISO 5627	s	500	500	500	500	450	450	400	350	350	350	350	350	350
Lucido Gardner Gloss Gardner	ISO 8254-1	%	40 max	40 max	40 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max
Grado di bianco CIE Whiteness CIE	ISO 11475	%	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Opacità ISO Opacity ISO	ISO 2471	%	91	92.5	94	95	96	97	98	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min

Finitura *Finishing* Satin

Tipo di stampa *Printing methods* Sheet-fed offset

Applicazioni *End uses* Brochure, Cataloghi, Copertine di libri e di riviste, Copertine di riviste, Direct Mailing, Inserti, Libri d'arte e di lusso, Libri di pregio, Periodici, Report commerciali e finanziari, Riviste di alta qualità, Riviste di pregio, Stampe commerciali  
*Brochures, Catalogues, Books and publishing covers, Magazine covers, Direct Mailing, Inserts, Art and luxury books, Luxury books, Magazines, Business and financial reports, High quality magazines, Luxury magazines, Commercial printing*

Note 80, 220 AND 270 ON REQUEST - 80 220 E 270 SU RICHIESTA

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
*Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.*

**BURGO**  
GROUP