

**Tipo cartoncino:** TRES AROMATIQUE - MK / 75  
**Type of board**

**Grammatura:** 750  
**Basis weight**

<b>Caratteristiche del cartoncino</b> <i>Board properties</i>	<b>Unità</b> <i>Unit</i>	<b>Minimo</b> <i>Minimum</i>	<b>Obiettivo</b> <i>Target</i>	<b>Massimo</b> <i>Maximum</i>	<b>Metodo</b> <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m <sup>2</sup>	713	750	788	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	1692	1800	1908	MCM-048 <i>(ISO 534)</i>
Carico di rottura DL <i>Breaking load MD</i>	N/15mm	113	150	-	MCM-017 <i>(ISO 1924)</i>
Carico di rottura DT <i>Breaking load CD</i>	N/15mm	83	110	-	
Ascensione capillare acqua DL (Metodo Klemm) <i>Water capillary rise MD (Klemm method)</i>	mm/10'	68	90	113	MCM-028 <i>(ISO 8787)</i>

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*  
Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*