

**myMEDIA 3241 Blockout Pro****Produktbeschreibung**

myMEDIA 3241 Blockout Pro ist ein beidseitig spezialbeschichtetes PVC-Blockout-Banner für die Bedruckung mit Latex-, Eco-Solvent, Solvent und UV-härtenden Tinten sowie im Siebdruck beidseitig bedruckbar. Durch den schwarzen Kern ist es blickdicht und es wird eine besonders hohe Opazität des Banners erreicht, sodass hinter dem Banner liegende Flächen optimal abgedeckt werden können. Gute UV-Beständigkeit, sehr hohe Farbbrillanz, gute Planlage und Reißfestigkeit sind weitere Gründe dieses Produkt einzusetzen.

**Eigenschaften und technische Werte**

|                        |   |           |
|------------------------|---|-----------|
| Obermaterial           | Beschichtetes PVC-Blockout mit Sperrschicht |           |
| Dicke / Gewicht        | 440 g/m <sup>2</sup>                        |           |
| Farbe / Oberfläche     | Weiß matt                                   |           |
| Höchstzugkraft (N/5cm) | 1300/1030                                   | DIN 53354 |
| Weiterreißkraft (N)    | 115/105                                     | DIN 53356 |
| Haltbarkeit            | Indoor und Outdoor                          |           |
| Druckseite             | innen gewickelt                             |           |

**Bedruckung**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Kompatible Tinten | HP Latex, Eco-Solvent, Solvent, UV-härtend und Siebdruck   |
| Trocknung         | Der Digitaldruck muss ABSOLUT DURCHGETROCKNET sein!<br>Wir empfehlen das Material vor der Weiterverarbeitung mindestens 24 Stunden in unaufgerolltem Zustand zu trocknen. Falls dies nicht möglich ist, die Rolle aufrecht stehend und sehr lose gewickelt auf luftdurchlässigen (Gitter-)Boden stellen, um Luftzirkulation zu gewährleisten. Unzureichende Trocknung kann zu Aufrollen, Schrumpfung und unzureichender Haftung führen, welche nicht in die Gewährleistung fallen. Deswegen muss die Trocknung durch praxisnahe Methoden, wie Tesatest (optimal mit Kreuzschnitt), Griffprobe, Abriebtest und Geruchprobe, vor der Weiterverarbeitung bzw. Anwendung überprüft werden. |

**Weiterverarbeitung und Konfektionierung**

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Konfektionierung | Kleben, Nähen, Ösen, Schweißen    |
| Lackierung       | Acryllack (Tests vorab empfohlen) |

**Lagerung**

|                  |  |
|------------------|--|
| Lagerdauer       | Bis 1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung      |
| Lagerbedingungen | +15°C bis +25°C bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit |

## myMEDIA 3241 Blockout Pro

---

### Vorteile / Besonderheiten

- beidseitig gleiche Oberflächenglätte
- homogene Oberfläche
- hohe Reißfestigkeit
- sehr gute Druckqualität
- gute Dimensionsstabilität

### Anwendungen

- Kurz- bis mittelfristige Werbung
- Blickdichte Anwendungen
- POS
- Deckenhänger
- Werbetransparente
- Messebau
- Gebäudeaußenwerbung
- Roll-Ups
- Displays
- Banner

### Garantie und Gewährleistung

Informationen über physikalische und chemische Eigenschaften basieren auf reproduzierbaren Untersuchungen, Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis, die wir als zuverlässig erachten und stellen jedoch keine Garantie für die Zukunft dar. Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten und sind als Richtwerte zu betrachten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests, ob das für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen ohne Vorankündigung anzupassen. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung regeln sich nach unseren gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.