

English

URBAN Backlight DPI

1 side coated for backlight advertising panels.

Piezo inkjet printing with solvent, mild solvent, eco solvent, UV and latex inks.

Property			Units	Tolerance	115	135	150	170	200	250
Substance	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	115	135	150	170	200	250
Thickness	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 7%	106	134	155	180	212	270
Caliper	ISO 534	TAPPI T411	Pt.	± 7%	4,2	5,3	6,1	7,1	8,3	10,6
Whiteness CIE	ISO 11475		%	± 3	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
Smoothness Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s	± 20	135	126	105	75	70	60
Cobb (uncoated side)	ISO 535		g/m ²	± 4	35	36	37	38	40	40
Opacity	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2	98	99	99	99,5	99,5	99,5
Relative humidity		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	48

- Last updated: **22/06/2012**
- Values are subject to change without notice.

Castellano

CreatorUrban Backlight DPI

Estucado 1 cara para pósters publicitarios retroiluminados.

Impresión piezo inkjet con tintas solventes, mild solvent, eco solvent, UV y latex.

Propiedad			Unidades	Tolerancia	115	135	150	170	200	250
Gramaje	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	115	135	150	170	200	250
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 7%	106	134	155	180	212	270
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	Pt.	± 7%	4,2	5,3	6,1	7,1	8,3	10,6
Blancura CIE D65 /10°	ISO 11475		%	± 3	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s	± 20	135	126	105	75	70	60
Cobb (dorso)	ISO 535		g/m ²	± 4	35	36	37	38	40	40
Opacidad	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2	98	99	99	99,5	99,5	99,5
Humedad relativa		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	48

- Última actualización: **22/06/2012**
- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Français

CreatorUrban Backlight DPI

Couché une face pour affiches publicitaires retro-éclairées.

Impression numérique piezo inkjet. Encres solvants, mild solvent, eco solvent, UV et latex.

Propriété			Unités	Tolérance	115	135	150	170	200	250
Grammage	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	115	135	150	170	200	250
Épaisseur	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 7%	106	134	155	180	212	270
Épaisseur	ISO 534	TAPPI T411	Pt.	± 7%	4,2	5,3	6,1	7,1	8,3	10,6
Blancheur CIE D65 /10°	ISO 11475		%	± 3	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
Lissé Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s	± 20	135	126	105	75	70	60
Cobb (non couché face)	ISO 535		g/m ²	± 4	35	36	37	38	40	40
Opacité	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2	98	99	99	99,5	99,5	99,5
Humidité relative		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	48

- Dernière actualisation: **22/06/2012**
- Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Português

CreatorUrban Backlight DPI

Couché 1 face para publicidade em mobiliário urbano.

Impressão numérica piezo inkjet. Tintas solventes, mild solvent, eco solvent, UV e latex.

Propiedade			Unidade	Tolerância	115	135	150	170	200	250
Gramagem	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	115	135	150	170	200	250
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 7%	106	134	155	180	212	270
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	Pt.	± 7%	4,2	5,3	6,1	7,1	8,3	10,6
Branca CIE D65 /10°	ISO 11475		%	± 3	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s	± 20	135	126	105	75	70	60
Cobb (dorso)	ISO 535		g/m ²	± 4	35	36	37	38	40	40
Opacidade	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2	98	99	99	99,5	99,5	99,5
Humidade relativa		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	48

- Última actualização: **22/06/2012**
- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.